



WWW.PODLOGIBAMBOO.PL

Szanowni Klienci, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu systemu bambusowych desek tarasowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje dotyczące eksploatacji i pielęgnacji desek. Instrukcję prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania tarasu.

Informacje ogólne: System tarasowy składa się z:

- bambusowych desek tarasowych.
- bambusowych legarów.
- metalowych klipsów oraz wkrętów.

Montaż tarasu drewnianego można rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych. Paczki z deskami i legarami należy składować poziomo. Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać kontrolnego przeglądu wszystkich elementów. Nie będą brane pod uwagę żadne roszczenia z tytułu takich defektów i uszkodzeń, które powinny być zauważone i zgłoszone przed instalacją systemu tarasowego. Różnice kolorystyczne pomiędzy deskami wynikają z naturalnych cech bambusa i nie stanowią podstaw do reklamacji.

W razie wykrycia wad uszkodzone deski należy zwrócić / wymienić .

Deski tarasowe należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, należy deski ścisnąć pasami lub równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na naturalną tendencję drewna do odkształcania się. Deski wraz z upływem czasu, jak każde drewno mogą zmienić kolor i wyblaknąć pod wpływem warunków atmosferycznych. Skurcze styczne i promieniowe to podatność na deski pod wpływem warunków atmosferycznych 0,5 % .

Przygotowanie podłoża.

System tarasowy można instalować na podłożu trwałym i stabilnym, najlepiej betonowym. Podłoże powinno posiadać spadek wynoszący ok. 3 – 5 mm na odcinku o długości 1 m, co zapewni właściwy odpływ wody. System tarasowy można również zainstalować na odpowiednio zakonserwowanej konstrukcji stalowej lub drewnianej.

Montaż legarów.

Rozstaw legarów powinien wynosić ok. 400 mm (+/- 50 mm). Zalecane jest stosowanie legarów z drewna o tej samej gęstości co deski tarasowe, najlepiej więc aby legary były z tego samego gatunku drewna co deski. Legary powinny być montowane prostopadle, a deski tarasowe równoległe do spadku podłoża - zapewni to prawidłowy odpływ wody z powierzchni tarasu.

Montaż desek tarasowych.

Wersja 1 – jeżeli kupiłeś: deski tarasowe przeznaczone do montażu za pomocą klipsów mocowanych do legarów.

Deski należy mocować do legarów za pomocą klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej. Budowa klipsa zapewnia utrzymanie właściwych - około 3-4 mm szczelin dylatacyjnych pomiędzy deskami tarasowymi. Za pomocą jednego klipsa mocowane są do legara dwie sąsiadujące ze sobą deski tarasowe.

Konstrukcja deski oraz klipsa zapewnia niewidoczny sposób montażu. Klipsy należy mocować do legarów za pomocą wkrętów. Przed wkręcaniem należy wykonać wstępne nawiercenie (dla wkrętu o średnicy 4 mm należy użyć wiertła o maks. średnicy 3 mm).

Wkręty należy wkręcać na wolnych obrotach. Deski tarasowe od strony ściany należy montować z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej o szerokości ok. 10 mm.

Przy montażu skrajnych desek należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawić zbyt długiego odcinka deski nie przytwierdzonego wkrętem – może to spowodować wyginanie się końcówek tarasu. Przyjmuje się, że ostatnie wkręty montujemy w odległości nie mniejszej niż 25 mm, a nie większej niż 60 mm od końca deski.

Montaż desek tarasowych Wersja 2 – jeżeli kupiłeś: deski tarasowe przeznaczone do montażu za pomocą wkrętów mocowanych bezpośrednio do legarów.

Deski należy mocować bezpośrednio do legarów za pomocą wkrętów przeznaczonych do montażu desek tarasowych - polecamy wkręty Spax-D 5/50 mm. Długość wkrętów powinna być co najmniej dwa razy większa niż grubość montowanej deski. Każdą deskę mocujemy do legarów za pomocą dwóch wkrętów, umiejscowionych w jednej linii, w takiej samej odległości od brzegów deski. Odległość od brzegów deski powinna wynosić od 5-20 mm w zależności od szerokości deski. Przed wkręceniem należy wykonać wstępne nawiercenie (np. dla wkrętu o średnicy 5 mm należy użyć wiertła o maks. średnicy 4 mm). Główka wkrętu powinna znajdować się na poziomie deski, w tym celu należy wykonać frezowanie pod główkę wkrętu. Wkręty należy wkręcać na wolnych obrotach. Pomiędzy deskami należy zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości około 3- 5 mm. Przy montażu skrajnych desek należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawić zbyt długiego odcinka deski nie przytwierdzonego wkrętem – może to spowodować wyginanie się końcówek tarasu. Przyjmuje się, że ostatnie wkręty montujemy w odległości nie mniejszej niż 25 mm, a nie większej niż 60 mm od końca deski. Deski tarasowe, od strony ściany należy montować z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej o szerokości ok. 10 mm.

Zabezpieczenie desek tarasowych po zamontowaniu.

Wersja 1 – jeżeli kupiłeś: tarasowe deski bambusowe – fabrycznie zabezpieczone warstwą oleju.

Fabryczne pokrycie desek tarasowych warstwą oleju stanowi zabezpieczenie na czas transportu, składowania na zewnątrz oraz tuż po zamontowaniu. Zabezpieczająca warstwa oleju wystarcza na około 4 - 5 tygodni użytkowania (po zamontowaniu desek).

Po tym czasie należy przeprowadzić właściwe zabezpieczenie desek tarasowych polegające na:

1. Usunięciu piasku i wszelkich zabrudzeń (można wykorzystać myjkę ciśnieniową).
2. W razie konieczności dokładnego usunięcia zabezpieczającej warstwy oleju zaleca się zastosowanie odszarzacza.
3. Po wyschnięciu desek tarasowych na suchą i czystą powierzchnię należy nałożyć wałkiem lub pędzlem olej przeznaczony do desek tarasowych.
4. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.
5. Drugą warstwę należy nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.
6. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.

Olejowanie należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C.

Należy zastosować olej zabezpieczający i podkreślający naturalny kolor drewna.

Wersja 2 – jeżeli kupiłeś: tarasowe deski bambusowe - surowe, przeznaczone do olejowania.

Deski surowe, zaraz po zamontowaniu należy pokryć olejem, w tym celu należy nałożyć olej przeznaczony do desek tarasowych w następujący sposób:

1. Na suchą i czystą powierzchnię należy nałożyć wałkiem lub pędzlem olej przeznaczony do desek tarasowych.
2. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.
3. Drugą warstwę oleju należy nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.
4. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.

Olejowanie należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C.

Należy zastosować olej zabezpieczający i podkreślający naturalny kolor drewna.

Pielęgnacja i użytkowanie.

Z tarasu należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia takie jak piasek, błoto, liście, igliwie za pomocą szczotki lub odkurzacza.

Taras można myć wodą za pomocą myjki ciśnieniowej lub przy użyciu szczotki szorując wzdłuż ryfli. Zimą należy na bieżąco usuwać śnieg oraz lód.

Do usuwania lodu nie wolno stosować soli ponieważ powoduje to stałe uszkodzenie desek.

Z czasem użytkowania, olej którym zostały pokryte deski tarasowe utlenia się, czyli oksyduje – powoduje to powstawanie szarej powłoki na powierzchni desek i jest to zjawisko naturalne.

Wówczas w celu przywrócenia naturalnej barwy drewna, przed właściwym olejowaniem należy zastosować odszarzacz.

Olejowanie tarasu należy przeprowadzać dwa razy w ciągu roku, lub częściej w zależności od stopnia użytkowania oraz panujących warunków atmosferycznych.

Przed rozpoczęciem sezonu wiosennego należy dokonać przeglądu tarasu i dokręcić poluzowane wkręty.

Życzymy zadowolenia z użytkowania tarasu.

